



FLOOR PAINT

Acrilica all'acqua per pavimenti
e superfici in cemento



Idropittura acrilica per la decorazione di superfici orizzontali calpestabili e pavimentazioni in cemento o asfalto stagionato.

Il prodotto essiccato è caratterizzato da ottimo ancoraggio sui supporti tipici di pavimentazioni civili, elevata durezza superficiale, stabilità meccanica e termica, resistenza all'usura derivante dal transito pedonale e all'acqua. FLOOR PAINT conferisce alla superficie verniciata un aspetto leggermente satinato di colore uniforme. Il prodotto applicato è calpestabile dopo 12 ore, ma raggiunge la massima resistenza all'usura dopo 72 ore dall'applicazione.

DATI TECNICI	Parametro	Valore	Rif. Normativa
	classificazione della natura chimica del legante:	emulsione acrilica autoreticolante	(UNI EN 1062-1)
	spessore medio film secco:	compreso tra 100 e 150 µm	
	classificazione della brillantezza:	satinato / semiopaco	(UNI EN 1062-1)
	coprenza: (prodotto diluito per l'uso applicato a 120 µm umidi)	Dato non disponibile perché relativo al colore realizzato	
	granulometria massima significativa:	< 100 µm	
	pH	8,5	
	residuo secco in peso:	65%	Dato di formulazione riferito alla base "BN"
	densità:	1.12 - 1.18 Kg/litro	
	Resa indicativa	5-6 mq/l a copertura totale 2 mani	
COV i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni", con limite COV < 140 grammi/litro	27 grammi/litro	Direttiva "2004/42/CE"	
MODALITA' DI APPLICAZIONE	<p>Pulire la superficie da pitturare da polvere e tracce di sporco. Applicare la prima mano di FLOOR PAINT a rullo o a pennello, attendere 4-5 ore prima di applicare la seconda mano. Il prodotto deve essere applicato in almeno due mani per garantire sufficiente spessore del film secco. In situazioni di intense sollecitazioni, per migliorare le caratteristiche di resistenza all'usura e alla presa di sporco, è consigliata l'applicazione finale sul prodotto essiccato di "AQUAFILM pittura acrilica trasparente". Superfici di pavimentazioni industriali, lavorate e levigare con attrezzature meccaniche, non sono verniciabili senza preliminarmente abrasione superficiale per permettere al film di pittura di aderire efficacemente al supporto. Diluire con acqua 8 – 10 % in volume. Temperature inferiori a 18°C durante l'applicazione e nelle ore successive sono sconsigliate in quanto non consentono lo sviluppo delle caratteristiche di resistenza, adesione e durata.</p>		
FORNITURA	Lt. 14 – 5. A tintometro è realizzabile una selezione colori della mazzetta "ESTERNI" o a campione se tecnicamente realizzabili.		
STOCCAGGIO	Il prodotto, chiuso nella confezione di fornitura, si conserva per almeno 12 mesi.		
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso, il prodotto non deve essere applicato con apparecchiature a spruzzo, ma esclusivamente con strumenti manuali tipo pennello o rullo. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo.		

NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta Ma.si.bo Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.