

## Smalto antiruggine ad effetto ferro battuto zinco aderente



Smalto a solvente alchidico ferromicaceo di finitura, utilizzabile direttamente sulle superfici metalliche sia in ferro che lamiera zincata, senza l'utilizzo di fondi o primer, in quanto esplica un'azione antiruggine e protettiva di lunga durata.

	Parametro	Valore	Rif.Normativa
<b>DATI TECNICI</b>	tipo di legante:	soluzione di resine alchidiche lungo olio	
	residuo secco in peso:	70%	
	COV cat. i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni	424 g/lt (limite 2010: 500 g/l)	Direttiva 2004/42/CE
	densità:	1.4 – 1.45 g/mL	
	resa stimata:	5-6 mq per litro di prodotto	
	residuo secco in volume:	45 - 50%	
<b>SUPPORTI IDONEI</b>	superfici metalliche in ferro o lamiera zincata		
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	<p><b>GRAFITAL ZINC</b> va applicato su superfici pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere valutata e trattata secondo ISO-8504. Terminato il processo di pulizia, non lasciare mai il metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare ossidazioni che possono pregiudicare la durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati.</p> <p><b>Acciaio al carbonio:</b> eseguire pulitura meccanica ST-3 e accertarsi che la lamiera si esente da calamina, ruggine, olio e da qualsiasi altra occasionale impurità.</p> <p><b>Acciaio zincato:</b> microsabbatura o leggera carteggiatura con carta abrasiva 320 e sgrassare con diluente da lavaggio.</p> <p><b>Superfici già verniciate:</b> eliminare eventuali pitture non aderenti in fase di distacco, carteggiare con carta abrasiva 220-320 e sgrassare con diluente da lavaggio.</p> <p>NON applicare su supporti metallici caldi o sotto l'azione diretta del sole.</p> <p>Applicare sempre due mani.</p>		
	attrezzatura:	pennello, rullo, spruzzo	
	temperatura di applicazione:	compresa tra 5°C e 35°C.	
	diluente:	5-10% acquaragia	
	diluizione consigliata per l'uso:	6-9% in peso (circa 11% in volume)	
	sovraverniciatura:	non prima di 24 ore	
	tempi di essiccazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fuori polvere 2 ore</li> <li>• al tatto: 4 ore</li> <li>• in profondità: 24 ore</li> </ul> (dato fortemente condizionato dallo spessore applicato, spessori non appropriati possono richiedere anche più giorni per ottenere l'essiccazione completa).	
<b>FORNITURA</b>	Secchielli metallici da 0.75L, 2.5L, 15L. Pronti a magazzino: 000 grigio scuro, 040 grigio chiaro.		
<b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>	Il prodotto è un preparato classificato pericoloso ai sensi delle direttive vigenti, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e lontano da fonti di calore. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per 12 mesi (tra 5-35°C).		

### NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.