

# IDROSAN N

## Idropittura per interni ad azione germicida fungicida



Idropittura formulata per contrastare la formazione di muffe sulle pareti interne. Contiene biocidi attivi ad ampio spettro contro le principali specie di muffe, funghi e batteri comunemente diffusi e proliferanti negli ambienti interni abitati; è particolarmente indicata per la protezione e conservazione della pittura da contaminazione in locali quali cucine, bagni, camere con problemi di condensa o scarsa circolazione d'aria.

	Parametro	Valore	Rif.Normativa
<b>DATI TECNICI</b>	classificazione per utilizzo finale:	prodotto decorativo e protettivo della parete nei confronti della contaminazione di microrganismi	(UNI UN 13300 punto 4,1)
	tipo di legante:	emulsione acrilica pura	(UNI EN 13300 punto 4,2)
	aspetto film secco:	molto opaco	(UNI EN 13300 punti 5,2 e 5,4)
	coprenza:	classe 3 > 97%	
	pH:	8 – 8,5	
	densità:	1,65 ± 0,03 kg / litro	
	residuo secco in peso:	68 – 69 %	
	resa pratica:	4/5 mq/litro a copertura (2 mani)	
	<b>COV</b> cat. a) pitture opache per pareti e soffitti interni	4,3 g/l (limite 01/01/2010: 30 g/l)	Direttiva "2004/42/CE"
<b>SUPPORTI IDONEI</b>	intonaci nuovi o precedentemente pitturati, intonaci ammalorati da muffe, funghi o batteri		
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	<b><u>Preparazione del supporto</u></b> <b>intonaco:</b> pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non aderenti o le vecchie pitture non ben ancorate e stuccare se necessario. Sulle stuccature o sull'intonaco nuovo applicare una mano di "Legante Acrilico" diluito 1:5 con acqua; <b>scagliola o cartongesso:</b> solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante, applicare una mano di "Microleg" pronto all'uso. In caso di supporti già attaccati da muffe, effettuare un lavaggio della parete con "Soluzione Risanante", lasciare asciugare, dopo 24 ore procedere alla pitturazione.		
	<b><u>Applicazione</u></b> mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con acqua: la prima mano con il 30/40% in volume, e la seconda, dopo almeno 4/5 ore, con il 20/30%. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa inferiore all' 85%.		
	<b><u>Attrezzatura</u></b> Pennello, rullo, airless		
<b>FORNITURA</b>	Bianco : litri 14 - 5 – 1 Ghiaccio : litri 14		
<b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>	Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 1999/45/CE preparati pericolosi). Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

### NOTE

- *il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.*
- *La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*