



Idropittura vinilica all'acqua ad alto potere riempitivo ed elevata copertura. Il prodotto ha un aspetto opaco e vellutato. Particolarmente indicata per il settore della standistica e cartongesso.

	Parametro	Valore	Rif.Normativa
<b>DATI TECNICI</b>	tipo di legante:	emulsione vinilica	(UNI EN 13300 punto 4.2)
	brillantezza:	molto opaco < 5 gloss	(UNI EN 13300 punto 5.2) (UNI EN ISO 2813)
	classificazione rapporto di contrasto:	classe 3 - 95% (prodotto diluito per l'uso applicato a 120 µm umidi).	(UNI EN ISO 13300)
	resistenza al lavaggio:	N.D. caratteristica non significativa per questo prodotto	(UNI 10560)
	densità:	1600 ± 10 g/l	(UNI EN ISO 2811-1)
	residuo secco in peso:	65 % dato teorico da formulazione	
	granulometria:	< 100 µm – dato da formulazione	
	Resa media:	4-5 mq/litro a copertura totale 2 mani	
	<b>COV</b> cat. a) pitture opache per pareti e soffitti interni:	1.17 g/l (limite 1/1/2010: 30 g/l)	Direttiva "2004/42/CE"
<b>SUPPORTI IDONEI</b>	Intonaco, cemento, scagliola o cartongesso. Particolarmente indicato per stand fieristici e cartongesso.		
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	<p><b><u>Preparazione del supporto</u></b> Intonaco: pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non aderenti, o le vecchie pitture non ben ancorate e stuccare se necessario. Sulle stuccature o sull'intonaco nuovo applicare una mano di "Legante Acrilico" diluito 1:5 con acqua. scagliola o cartongesso: solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante, applicare una mano di "Microleg" pronto all'uso.</p> <p><b><u>Applicazione</u></b> Mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con acqua: la prima mano con il 40/50% in volume, e la seconda, dopo almeno 4/5 ore, con il 25/35%. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa inferiore all' 85%.</p> <p><b><u>Attrezzatura</u></b> Pennello, rullo, airless.</p>		
<b>FORNITURA</b>	Bianco: secchi in plastica da litri 14		
<b>INDICAZIONI DI SICUREZZA</b>	Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 453/2010/CE e Direttiva 1999/45/CE preparati pericolosi). Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare. Teme il gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

### NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.