

IDROSTRONG

Idropittura super lavabile per interni



Idropittura murale lavabile per interno. Copertura e punto di bianco luminoso caratterizzano il film di prodotto applicato. La pittura applicata, perfettamente essiccata, può essere pulita con una spugna umida. Applicabile su vecchie idropitture, è sovraverniciabile con qualunque idropittura (è sempre consigliato eseguire una verifica preliminare su una piccola parte di superficie).

| | Parametro | Valore | Rif. Normativa |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
| DATI TECNICI | tipo di legante: | dispersione vinil-versatato | dato formulativo |
| | tipo di brillantezza: | molto opaco | |
| | rapporto di contrasto: | classe 2 98-99 % | I.O.Q. 01 |
| | resistenza al lavaggio: | 1000 – 5000 cicli | I.O.Q. 03 |
| | densità: | 1500 ± 10 g/l | I.O.Q. 02 |
| | residuo secco in peso: | 61% | dato formulativo |
| | granulometria: | < 100 µm | dato formulativo |
| | COV cat. a) pitture opache per pareti e soffitti interni | 17 g/l (limite 1/1/2010: 30 g/l) | Dir. 2004/42/CE |
| SUPPORTI IDONEI | intonaco, cemento, scagliola o cartongesso. | | |
| MODALITA' DI APPLICAZIONE | <p>preparazione del supporto: intonaco: pulire accuratamente per eliminare polvere e sporcizia e gli eventuali residui di intonaco non aderenti, o le vecchie pitture non ben ancorate e stuccare se necessario. Sulle stuccature o sull'intonaco nuovo applicare una mano di "MICROLEG" fissativo consolidante all'acqua pronto all'uso. scagliola o cartongesso: solo se il supporto è particolarmente assorbente o sfarinante, applicare una mano di "MICROLEG", negli altri casi applicare direttamente "SUPER OPACO" seguendo le diluizioni consigliate. applicazione: Mescolare accuratamente il prodotto, quindi diluire con acqua +30/40%. Applicare in condizioni di temperatura compresa tra +5°C e +35°C e con umidità relativa inferiore all'85%. L'essiccazione fuori da questo intervallo di temperatura può causare difetti estetici e incidere significativamente sulla durata del ciclo pittorico applicato. La resa pratica della pittura, opportunamente diluita, può variare, dipendentemente dalle caratteristiche di assorbimento e della granulometria del fondo, tra 5 e 6 mq/l per mano. attrezzatura: Pennello, rullo, airless.</p> | | |
| FORNITURA | Secchi in plastica da litri 14 – 5 – 2,5 - 1 Pronto a magazzino: Bianco | | |
| INDICAZIONI DI SICUREZZA | Prodotto esente da etichettatura di pericolosità. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. | | |

NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.