



Rivestimento plastico continuo bucciato per superfici murali esterne ed interne, a base di emulsione acrilica pura, pigmenti selezionati resistenti alla luce in esterni, farine di quarzo e sabbie selezionate.

	Parametro	Valore	Rif. Normativa
DATI TECNICI	natura chimica del legante:	emulsione acrilica	(UNI EN 1062-1)
	spessore medio film secco:	compreso tra 0,3 e 0,6 mm	
	brillantezza:	opaco G ₃	(UNI EN 1062-1)
	rapporto di contrasto (metodo interno):	100 % (colore bianco applicato a rullo)	
	granulometria massima:	< 300 µm	(autocertificazione)
	pH:	8,5	
	residuo secco in peso :	77 %	(autocertificazione)
	densità:	1,75 ±0,03 kg/litro	
	COV: cat. c) pitture per pareti esterne di supporto minerale	< 15 grammi/litro (limite 1/1/2010 : 40 g/lt)	Direttiva 2004/42/CE
Consumo medio :	1,0-1,5 kg/mq		
SUPPORTI IDONEI	intonaci nuovi o già pitturati, cemento		
MODALITA' DI APPLICAZIONE	Preparazione del supporto		
	<p>intonaci già verniciati: ripulire accuratamente ed asportare i residui di vecchie pitture non ben ancorate e, in caso di presenza di muffe o alghe, bonificare la parete con la "Soluzione Risanante"; quindi applicare una mano di "Microleg", seguita da una mano di QUARZO PITTURA in tinta con la finitura.</p> <p>intonaci nuovi: lasciare stagionare per almeno 4/5 settimane, quindi applicare direttamente una mano di QUARZO PITTURA in tinta.</p> <p>cemento e strutture prefabbricate: ripulire accuratamente dagli eventuali olii disarmanti ed asportare le vecchie pitture non ben ancorate, eventualmente applicare la "Soluzione Risanante", quindi applicare una mano di QUARZO PITTURA in tinta.</p>		
FORNITURA	Applicazione		
	<p>Il prodotto è pronto all'uso, può comunque essere diluito con il 5% in peso di acqua. Mescolare accuratamente, applicarlo sul muro in spessore uniforme tramite rullo di pelo. Lavorarlo in maniera uniforme con rullo in spugna a grana media o fine.</p> <p>Applicare in condizioni di temperatura compresa tra 6 °C e 35 °C, con U.R. < 85%. Non applicare su fondi assoluti. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione.</p> <p>L'essiccazione è fortemente dipendente dalle condizioni climatiche:</p> <p>al tatto: può variare da 20 minuti a più di 1 ora</p> <p>completa: da alcune ore nella stagione estiva a più giorni in caso di bassa temperatura e alta umidità.</p>		
VOCI DI CAPITOLATO	Secchi in plastica da 25 – 8 – 4 kg netti Disponibile a magazzino nel colore bianco.		
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Applicazione di "QUARZO-PLAST" MASIBO con rullo di pelo in maniera uniforme e successiva ripassata con rullo di spugna con grana media o fine, previa applicazione di una mano a rullo o pennello di pittura di fondo acrilica al quarzo "Quarzo Pittura" MASIBO; l'applicazione deve avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +6 °C e +35 °C e umidità relativa inferiore all'85%		
	<p>Il prodotto è esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 453/2010/CE e Regolamento 1272/2008/CE), non deve essere applicato con apparecchiature a spruzzo, ma esclusivamente con strumenti manuali tipo pennello o rullo.</p> <p>Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.</p>		

NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.