

# ULTRAREP DECOR 05

pittura acril-silossanica riempitiva  
per esterni, per fondo e finitura a granulometria 0.5mm

SCHEDA TECNICA n. 054D05  
aggiornamento del 19/03/2024



Pag. 1 di 1



Idropittura acril-silossanica per esterni, contenente inerti altamente riempitivi. Idonea come finitura su superfici regolari per realizzare effetti "tipo ombreggiato", caratterizzati da zone apparentemente scure diffuse sul fondo più chiaro. Consente di ottenere in due strati finiture con elevato potere mascherante su eventuali imperfezioni del supporto dovute a rappezzi o disomogeneità superficiali delle pitturazioni sottostanti.

Dotato di buona idrorepellenza e traspirabilità al vapor acqueo, la finitura di ULTRAREP DECOR 05 è protetta dalla formazione di muffe e alghe.

	Parametro	Valore	Rif. Normativa
DATI TECNICI	classificazione della natura chimica del legante:	emulsione acrilica additivata con emulsione silossanica	(UNI EN 1062-1)
	spessore medio film secco:	compreso tra 0,35 e 0,5 mm	
	classificazione della brillantezza:	opaco	(UNI EN 1062-1)
	granulometria massima:	1.2 mm	(autocertificazione)
	pH:	8.5 – 9.5	
	residuo secco in peso:	88%	(autocertificazione)
	densità:	1,5 kg/L ± 0.05	
	assorbimento acqua (W24):	bassa w < 0.1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	(UNI EN1062-3)
	permeabilità al vapore:	alta Sd < 0.14m	(EN ISO 7783-2)
	COV: categoria c) pitture per pareti esterne di supporto minerale	5.90 g/l dil. 15% (limite 1/1/2010: 40 g/lt)	Direttiva 2004/42/CE
SUPPORTI IDONEI	intonaci nuovi o precedentemente verniciati, cemento, fibrocemento, strutture prefabbricate.		
MODALITA' DI APPLICAZIONE	<b>Preparazione del supporto</b> Tutti i supporti vanno preparati mediante accurata pulizia e/o idrolavaggio preliminari. <ul style="list-style-type: none"><li>• Intonaci nuovi: dopo opportuna stagionatura applicare "ULTRAREP FINISH" primer per cicli silossanici.</li><li>• Intonaci già pitturati: asportare i residui di pittura non ben aderenti, quindi applicare una mano di "MICROLEG" fissativo acrilico.</li><li>• Cemento: dopo opportuna stagionatura del supporto applicare "ULTRAREP FINISH" primer per cicli silossanici.</li><li>• Fibrocemento: preparare il fondo con una mano di "MICROLEG" fissativo acrilico.</li></ul>		
	Attrezzatura:	pennello per ottenere effetto "tipo ombreggiato", rullo per ottenere finiture più uniformi.	
	temperatura di applicazione:	compresa tra 5°C e 30°C, con U.R. < 85%	
	diluente:	acqua	
	diluizione per l'uso:	massimo 20% in volume, sono possibili applicazioni con diluizione inferiore per ottenere finiture più uniformi ed omogenee.	
	resa pratica:	2,5-3,0 mq/l	
	Sovra-verniciatura:	con tutti i prodotti ad acqua non prima di 6-8 ore (tempi indicativi fortemente condizionati dalle condizioni atmosferiche di temperatura ed umidità).	
	FORNITURA	Litri 14 - 5 Bianco pronto a magazzino. Colori: mazzetta "MASIBO ESTERNI" e colori a campione (se tecnicamente realizzabili).	
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Il prodotto non deve essere applicato con apparecchiature a spruzzo ma esclusivamente con strumenti manuali tipo pennello o rullo. Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

## NOTE

- il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.
- La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.