

ULTRAREP FONDO

Idropittura silossanica riempitiva
uniformante per facciate irregolari



Rivestimento acril-silossanico riempitivo e uniformante per cicli silossanici da applicare come prodotto di fondo per uniformare superfici di intonaci deteriorate o caratterizzate da granulometrie differenti. Permette di ottenere l'aspetto superficiale omogeneo in grado di nascondere le differenze iniziali.

	Parametro	Valore	Rif. Normativa
DATI TECNICI	tipo di legante:	dispersione di legante acrilico	UNI EN 13300 – 4.2
	spessore medio film secco:	compreso tra 0,2 e 0,4 mm	
	dimensioni massime delle particelle:	< 0,5 mm	UNI EN 13300 - 5.3
	pH:	8,05 - 8,50	
	densità:	1,58 - 1,62 kg/litro	UNI EN ISO 2811-1
	resa pratica:	1,6-1,8 m ² /kg	
	essiccazione:	6 - 8 ore	
	sovra-verniciatura:	solo con idropitture dopo almeno 12 ore di essiccazione; l'uso di finiture minerali (base calce o silicati) è sconsigliato e deve essere prima testato a cura dell'applicatore.	
COV categoria c) pitture per pareti esterne di supporto minerale:	< 2 grammi / litro (limite 40 g/l)	Direttiva "2004/42/CE"	
SUPPORTI IDONEI	Intonaci nuovi di interni o esterni nuovi o già verniciati, cemento. Nel caso di intonaci cavillati si ottengono risultati migliori con l'applicazione della seconda mano di prodotto sulla prima perfettamente essiccata.		
MODALITA' DI APPLICAZIONE	Diluire con il 5% in peso di acqua; applicare preferibilmente a pennello con passate incrociate oppure a rullo ripassando, con mano leggera e rullo scarico, quando il prodotto comincia ad asciugare in modo da uniformare meglio la finitura. L'applicazione deve avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5 °C e +35 °C, l'essiccazione ottimale deve procedere con umidità relativa inferiore all'85%. Non lavorare su superfici al sole o in condizioni atmosferiche di rischio pioggia.		
FORNITURA	Pronto a magazzino: Bianco secchi da 24 kg e 8 kg netti A richiesta: selezione di colori chiari della ns. mazzetta "ESTERNI".		
INDICAZIONI DI SICUREZZA	Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamenti CE 830/2015 e 1272/2008). Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi.		

NOTE

- *il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso.*
- *La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'impiego improprio e/o non corretto del prodotto.*